

LEISTUNGSVERZEICHNIS

HADALAN® VS 12E Rutschhemmend R10
Rutschhemmung R10
Vorbemerkung
<p>Dieses Musterleistungsverzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei der Kostenkalkulation hat der Verwender des Musterleistungsverzeichnisses objektbezogene Gegebenheiten und ggf. nicht aufgeführte Nebenarbeiten zu berücksichtigen. Haftungsansprüche gegenüber dem Verfasser oder dem Hersteller bestehen nicht und können nicht geltend gemacht werden.</p> <p>Bezugsquelle und technische Beratung unter: Heinrich Hahne GmbH & Co KG, Heinrich-Hahne-Weg 11, 45711 Datteln, Tel. 02363/566322, info@hahne-bautenschutz.de</p> <p>Folgende Technische Merkblätter sind zu beachten: HADALAN® VS 12E HADALAN® V31 13E HADALAN® KG 57DD Quartz0103 57M</p>

Pos.	Menge	Beschreibung	EP/€	GP/€
1.1.1	psch	Baustelle einrichten Baustelle einrichten, An- und Abfuhr aller benötigten Materialien, Geräte und Maschinen. Räumen der Baustelle und Wiederherstellung aller benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand einschließlich notwendiger Zwischenreinigung		
1.1.2	psch	Abklebearbeiten Zum Schutz vor Verschmutzungen sind betroffene Bereiche oder Gegenstände durch geeignete Klebebänder, Folien, etc. zu schützen		
1.1.3	m²	Untergrunduntersuchung Zur Untersuchung sind unter anderem durchzuführen a) Visuell, auf Verschmutzungen, verbundmindernde Schichten, Absanden und Risse. Der Untergrund muss saugfähig sein. b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerung c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm² d) Messen des Feuchtigkeitsgehalts (die Feuchtigkeit muss < 4% sein). Zusätzliche Arbeiten, wie z.B. das Ausbessern von Fehl- und Schadstellen, beschädigte kanten, das Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das Arbeiten unter schweren Bedingungen (Hindernisse, Nacharbeit, etc.) sind vor Beginn der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor Ort zu beurteilen und ggf. in das Angebot mit Aufzunehmen		
1.1.4	*Bedarf* m²	Vorbehandlung Schleifen Untergrundvorbehandlung auf vorhandenen Bodenflächen durch Schleifen mittels Tellerschleifmaschine mit geeignetem Schleifwerkzeug (z.B. Korund- und/oder Diamantschleifmittel)		
1.1.5	*Bedarf* m²	Vorbehandlung Kugelstrahlen Untergrundvorbehandlung auf vorhandenen Bodenflächen durch Kugelstrahlen vorbereiten		

Pos.	Menge	Beschreibung	EP/€	GP/€
1.1.6	m ²	Vorbereitung Säubern Der Untergrund ist mittels Industriestaubsauger staubfrei herzustellen. Der Untergrund muss nach der Untergrundvorbereitung die geforderten Werte aus den technischen Unterlagen des nachfolgenden Beschichtungssystem aufweisen und zur Beschichtung geeignet sein		
1.1.7	m ²	Grundierung der Bodenflächen Auf den vorbereiteten Untergrund HADALAN [®] EPU _{ni} 12E mittels Gummiwischer verteilen und mit Kurzflorrolle in den Untergrund einarbeiten Verbrauch: HADALAN [®] EPU _{ni} 12E: 0,3 kg/m ²		
1.1.8	m ²	Versiegelung mit Kunststoffgranulat Rutschhemmend Versiegeln der vorbereiteten Flächen nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen Grundierschicht, jedoch innerhalb eines Streichabstandes von max. 48 Std. mit HADALAN [®] VS 12E, einem 2-komp. lösemittelfreiem Epoxidharz. Das Material wird in geeigneter Weise mittels Epoxirolle aufgetragen. Der Auftrag der zweiten Schicht erfolgt, unter Zugabe des Materials HADALAN [®] KG 57DD, nach klebfreiem Erhärten der 1. Schicht. Verbrauch: HADALAN [®] VS 12E: 0,45 kg/m ² (1. Anstrich) HADALAN [®] VS 12E + 3 Gew.% HADALAN [®] KG 57DD: 0,25 kg/m ² (2. Anstrich) Verbrauch: HADALAN [®] VS 12E: 0,45 kg/m ² (1. Anstrich) HADALAN [®] VS 12E + 3 Gew.% HADALAN [®] KG 57DD: 0,23 kg/m ² (2. Anstrich)		
1.1.9	*Alternativ*	Versiegelung mit Quarzsandeinstreuung Rutschhemmend Versiegeln der vorbereiteten Flächen nach klebfreiem Erhärten der vorangegangenen Grundierschicht, jedoch innerhalb eines Streichabstandes von max. 48 Std. mit HADALAN [®] VS 12E, einem 2-komp. lösemittelfreiem Epoxidharz. Das Material wird in geeigneter Weise mittels Epoxirolle aufgetragen. In die erste Lage (Klebschicht) wird das Quarzsand eingeworfen und nach Erhärten der 1. Lage wird der überschüssige Quarzsand abgekehrt und abgesaugt. Danach wird die Fläche mit HADALAN [®] VS 12E noch einmal im Kreuzgang hergestellt. Verbrauch: HADALAN [®] VS 12E: 0,5 kg/m ² (1. Anstrich) Quartz0103 57M: 2,5 kg/m ² (1. Anstrich) HADALAN [®] VS 12E: 0,4 kg/m ² (2. Anstrich)		